

# Intergard 2002

## Série 2000 - Produtos para Piso

A linha de produtos específica para uso em pisos industriais da marca que há 90 anos vem trabalhando para proteger o seu patrimônio.



# Intergard 2002

Uma tinta epóxi que proporciona alta durabilidade e resistência à abrasão. O produto também oferece um acabamento brilhante com um filme impermeável e fácil de limpar.

O piso de concreto proporciona excelente custo-benefício para diversos segmentos da indústria e estabelecimentos comerciais, tanto em relação ao custo quanto ao acabamento estético. Por este motivo, a marca International® da AkzoNobel, que está a 90 anos no mercado brasileiro de tintas e revestimentos, oferece uma linha completa para a proteção e acabamento de pisos.

Intergard 2002 é um epóxi de alta espessura que proporciona acabamento brilhante com um filme impermeável, oferece alta durabilidade e facilidade de limpeza do piso, além de reduzir o impacto ambiental pela baixa emissão de VOC e promover maior rendimento na aplicação.

Características do produto:

- Resistente a produtos químicos
- Resistente à abrasão
- Altos sólidos 95%
- Rápido tempo de secagem e retorno ao serviço

Acabamento liso, esteticamente bonito e brilhante, o Intergard 2002 é sua melhor escolha para piso de concreto. Com rápida secagem, a superfície do piso estará adequada para tráfego de pedestres após 24-48h a 25°C e circulação de empilhadeiras e carros em 5 dias.

A marca International® da AkzoNobel está comemorando 90 anos de atuação e liderança no mercado brasileiro de tintas e revestimentos. Fornecemos soluções completas para proteção anticorrosivas nos mais variados mercados, desde Papel e Celulose, Óleo & Gás, Mineração, Infraestrutura, Energia e Tratamento de Água e Efluentes. Qualidade, Confiança e Inovação são a nossa essência!

[www.international-pc.com/brasil](http://www.international-pc.com/brasil)  
[sam.pcmarketing@akzonobel.com](mailto:sam.pcmarketing@akzonobel.com)

Todas as marcas mencionadas nesta publicação são propriedades das empresas do grupo Akzobel. Akzo Nobel 2016.

A AkzoNobel se empenhou ao máximo para assegurar que as informações contidas nesta publicação estivessem corretas no momento de sua Impressão. Entre em contato com seu representante local em caso de dúvidas.

A não ser que seja acordado de outra maneira por escrito, pela AkzoNobel, todo contrato de compra de produtos mencionados nesta publicação e qualquer sugestão dada com relação ao fornecimento dos produtos estão sujeitas as nossas condições de vendas padrão.

## Informações técnicas

Tipo de primer	Epóxi bi-componente de altos sólidos com alta espessura, curado com poliaminas
Nível de brilho	Brilhante
Cor	Diversas cores no sistema tintométrico
Volume de sólidos	95% ± 2%
Espessura seca típica	250-500 micrometros
Tempo de secagem completa	12 horas
Tempo de repintura mínima	12 horas
Tempo de repintura máxima	24 horas
Relação de mistura	4:1
Vida útil da mistura	60 minutos
Método de aplicação	Rolo, colher de pedreiro, airless
Embalagem disponível	Galão de 3.6L e balde de 20L